



Schiuma polietilenica biadesiva 9515B

Bollettino tecnico

Marzo 2009
Supersedes: new

Descrizione Il prodotto 9515B è una schiuma biadesiva polietilenica nera con adesivo acrilico. L'adesivo acrilico conferisce buona adesione iniziale su molte superfici.

Applicazioni consigliate Questo prodotto è formulato per comuni operazioni di fissaggio e incollaggio. Le superfici e le condizioni per l'eventuale rimozione vanno verificate da parte dell'utilizzatore.

Applicazioni tipiche sono p.es. l'assemblaggio di espositori (POS), decorazioni leggere, emblemi, targhette, etc.

Proprietà fisiche

Adesivo	Acrilico
Supporto	Schiuma polietilenica nera
Densità	70 kg/m ³
Spessore AFERA 5006	1.5 mm
Liner	Carta siliconata verde

Performance Characteristics

Peel Adhesion AFERA 5001	Steel	Polyethylene
	5.5 N/cm	1.5 N/cm
Static Shear Strength AFERA 5012 ¹	1 hour	
Tensile Strength AFERA 5004	12 N/cm	
Elongation at Break AFERA 5004	> 200 %	

1) 25.4 x 12.7 mm, 20 min dwell time, 1000 g weight, room temperature

Conservazione	Per avere il Massimo tempo di conservazione stoccare il prodotto a temperature ambiente.
Shelf Life	Il nastro biadesivbo 3M - 95150B ha una shel life di 6 mesi dalla data di spedizione da parte di 3M se stoccato nelle confezioni originali a temperature ambiente (23 °C, 50 % di umidità relativa).
Avvertenze	Fare riferimento all'etichetta ed alla relative scheda di sicurezza per le informazioni riguardanti un uso sicuro del prodotto. Per ulteriori informazioni contattare la sede locale 3M. www.3M.com
Per informazioni	Per una migliore conoscenza del prodotto interpellare lo 02-70352017 Per la corrispondenza: 3M Italia –Via S.Bovio 3 -Segrate

Avvertenze

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Nè il venditore nè il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore.

Poichè il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui

tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

3M is a trademark of the 3M Company.

3M ITALIA S.p.a.
Via S.Bovio 1/3
20090 MILANO S.FELICE
Tel. +39 2 70351